


Technisch merkblad - Produktinformatie


Produkt: **FLEXI-Kunststoffspachtel**


Eigenschappen:

Snel uithardende elastische 2K- polyesterplamuur met uitstekende hechting op verschillende kunststoffen. Leer geschikt voor het herstellen van beschadigde bumpers en spoilers. Kan met 2K- lakken of spuitbuslak direct overgespoten worden.



Toepassingsgebied:

Autoreparatie, zwaar vervoer, industrie


Chemische basis:

Flexi: Onverzadigde polyesterharsen, inerte vulstoffen, thixmiddelen en pigmenten.

Verharder: Benzoylperoxid



Gebruiksaanwijzing:

De ondergrond dient zorgvuldig schoongemaakt / geschuurd te worden, zodat deze vrij is van roest, vuil, vet en losse verfresten. De gewenste hoeveelheid plamuur wordt zorgvuldig vermengd met ca. 2 % verharder en dan binnen 4-6 minuten verwerkt.


Niet verwerken op: washprimer, zuurhardende primers, synthetische- of nitro-cellulose-grondverf(1K-primers).


Pot-life:


vermengd met ca. 2 % verharder binnen 4-6 minuten. Een overmatige dosering van de verharder versnelt de reactie niet; in dit geval kunnen er onder ongunstige omstandigheden zelfs onthechting en/of kleurveranderingen in de volgende laklaag optreden


Mengverhouding:

100 Gewichts aandelen Flexi
2 Gewichts aandelen verhardingspasta


Verwerkingstemperatuur:

Niet onder de + 5°C!


Afvalverwerking:

Volgens de plaatselijke voorschriften van de overheidsinstanties.

Schuren:

P 80 - 280

Na 20 minuten uithardingstijd kan de plamuur droog geschuurd worden

Opslagstabiliteit:

bij + 20°C in dicht afgesloten verpakking ten minste 12 maanden.